



水性上光油 1314/50（压光用）

维格拉 DL 1314/50 是一种结膜速度快、抗湿粘连性能强、具有优良耐磨性的水性光油，适用于各类需压光的印刷品上光。

上光方式：单张纸胶印机的上光机组和润版装置以及上光机涂布。

涂布量：

在印刷机上使用：5 - 6 g/m²；在上光机上使用：6 - 12 g/m²

供货稠度：50 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释：如有必要可用水稀释

干燥方式：印刷机上光用热风干燥；上光机上光加热和热风干燥

热封强度：对 XS,MS,PVC,PP 具有良好的抗热封强度。

胶粘适应：

一般可用水性胶粘剂。建议进行实际应用试验，因为加工条件差异很大。Planatol AD 8932, HW531 和 Ipacoll LP 3180/3 水性胶粘剂具有广谱适应性。

比重：约 1.03 kg/l

含固量：约 40 ± 2 %

注意事项：

使用前搅匀！

储运条件：防冻和防 35°C 以上高温，防止阳光直射，防止辐射！

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、220 400、220 450 清洗。

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题，使用前应进行材料的匹配测试。

包装：

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。