

## 水性高光亮油 1150/\*\*

维格拉 1150 是一种具有良好弹性和快速干燥特性和良好耐磨性的高光泽上光油。适用于薄纸和卡纸湿—湿上光。

### 涂布量:

在印刷机上使用: 2—5 g/m<sup>2</sup>; 在上光机上使用: 4—8 g/m<sup>2</sup>

供货稠度: 20 - 80 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释: 如有必要可用水稀释

干燥: 印刷机上光用空气干燥; 上光机上光用加热或热风干燥

热烫性能: 适用于聚氯乙烯 PVC、聚丙烯 PP

### 胶粘适性:

对冷胶和热熔胶具有一般胶粘适性。

建议先作试验, 因为加工条件差异很大。

比重: 约 1.03 kg/l

固含量: 约 46%, 视供货粘度而异

### 注意事项:

使用前搅匀!

储运条件: 防冻和防 35°C 以上高温, 防止阳光直射, 防止辐射!

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、22 04 00、22 04 50 清洗。

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题, 使用前应进行材料的匹配测试。

### 包装:

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验, 是我们的知识和最新认知水平的体现, 但不可由此引伸出约束力。