



## 水性上光油 1315/\*

维格拉 DL 1315 是一种防水和防油专用水性上光油，其所采用的所有原料均符合联邦卫生部（BGA）的标准。

### 使用范围：

这种防水和防油水性上光油适用于卡纸、瓦楞纸和薄膜的涂布。本品也可作为双组份光油使用。（1）  
本品干燥速度很快，可逆性有限。在停机时必须在上光油干之前立即清洗上光辊、光油循环系统、网纹辊和其它传输部件。

**上光方式：** 上光机、柔性版印刷机和凹印机。卡纸和瓦楞纸联机生产。

### 涂布量：

3 - 8 g/m<sup>2</sup>，视承印材料和涂布装置而异

**供货稠度：** 30 - 80 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

**稀释：** 如有必要可用水稀释

**干燥方式：** 热风 and 辐射加热

**结膜成份：** 约 41 %

### 注意事项：

建议使用耐溶剂、耐碱和耐酒精的油墨。否则可能引起油墨变色等问题，使用前应进行材料的匹配测试。

防冻和防 30 度以上高温（日晒和加热器等）。

使用前须摇匀。

### 包装：

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

（1）在遇到特殊棘手的承印材料时建议添加 VP150 专用湿润剂，建议添加量约为 3%。此时必须注意，该湿润添加剂在液态时液化，24 小时便失效。因此建议在双组份混合后中间存放超过 24 小时要么再补加这种湿润剂，要么将其与新调配的材料相混合使用。VP150 湿润液不符合联邦卫生部（BGA）标准。

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。