



水性高光亮油 1188/*

维格拉 1188/* 是一款干燥快，抗湿粘连性和耐磨性很好的水性高光亮油。与 维格拉油性起皱光油 3606/1 组合使用进行联机上光，可以实现亚光和局部高光亮的特殊印刷效果。

应用：

通过胶印机的上光机组或印刷机组。分离的上光机。

涂布量：

2 - 5 g/m², 适用于联机上光； 4 - 8 g/m²,适用于脱机上光

供货稠度： 20 - 80 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释： 如有必要可用水稀释

干燥方式： 联机上光时热风干燥

抗热烫性能： 不适应于 PVC 和 PP

胶粘适性：

适合使用水溶性胶粘剂,也可以使用其他热熔胶。

在使用之前，建议先作实验。

比重： 约 1.03 kg/l

保护措施： 详见产品安全数据

注意事项：

使用前搅匀！

储运条件： 防冻和防 35°C 以上高温，防止阳光直射，防止辐射！ 开封使用后，必须盖紧。

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、220 400、220 450 清洗。

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题，使用前应进行材料的匹配测试。

包装：

25Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引申出约束力。