



## 水性高光亮油 VP 10387\* (中性气味)

维格拉 VP10387 是一种具有良好弹性和快速干燥特性和良好耐磨性的中性气味的高光泽上光油。适用于薄纸和卡纸湿—湿上光。

### 涂布量:

在印刷机上使用: 2—5 g/m<sup>2</sup>; 在上光机上使用: 4—8 g/m<sup>2</sup>

供货稠度: 20-100 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释: 如有必要可用水 1:1 稀释

干燥: 印刷机上光用空气干燥; 上光机上光用加热或热风干燥

热烫性能: 适用于聚氯乙烯 PVC、聚丙烯 PP

### 胶粘适性:

对冷胶和热熔胶具有一般胶粘适性。

建议先作试验, 因为加工条件差异很大。

比重: 约 1.03 kg/l

固含量: 约 42%, 视供货粘度而异

### 注意事项:

使用前搅匀!

储运条件: 防冻和防 35°C 以上高温, 防止阳光直射, 防止辐射!

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、22 04 00、22 04 50 清洗。

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题, 使用前应进行材料的匹配测试。

### 包装:

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验, 是我们的知识和最新认知水平的体现, 但不可由此引伸出约束力。