



柔感光油 VP 10543

维格拉 VP 10543 是一种具有干燥速度快、抗湿粘连性强,尤其有极高的耐磨擦性的中性气味的水性光油。适用于湿—湿上光。

应用:

适用于单张纸印刷机的上光机组和润湿装置,以及独立上光机,网纹辊上光机,柔印机和凹印机。

涂布量:

在印刷机上使用: 2 - 5 g/m²;

在上光机上使用: 4 - 8 g/m²;

在柔印机上使用: 4 - 6 g/m²

供货稠度: 20 - 80 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释: 如有必要可用水稀释

干燥方式: 印刷机上光用空气干燥; 上光机上光用加热或热风干燥

热烫性能: 适用于聚氯乙烯 PVC、聚丙烯 PP

胶粘适性:

对冷胶和热熔胶具有一般胶粘适性

建议先作试验, 因为加工条件差异很大

比重: 约 1.03 kg/l

注意事项:

使用前搅匀!

储运条件: 防冻和防 35°C 以上高温, 防止阳光直射, 防止辐射! 开封使用后, 必须盖紧。

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、220 400、220 450 清洗。

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题, 使用前应进行材料的匹配测试。

包装:

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验, 是我们的知识和最新认知水平的体现, 但不可由此引申出约束力。