

水性上光油 9286/**

维格拉 9286 是一种适用于单张纸胶印，弹性良好的快干型高光亮油，具有良好耐磨性和滑爽性，以及优异的透明性。适用于薄纸，卡纸和复合承印材料湿—湿上光。

应用：

采用上光机组和单张纸胶印机的润湿装置，或用独立的上光机上光。

涂布量：

在印刷机上使用： 2—5 g/m²；在上光机上使用： 4—8 g/m²

供货稠度： 20 - 80 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释： 如有必要可用水稀释

干燥： 推荐用热风干燥

热烫性能： 适用于聚氯乙烯 PVC、聚丙烯 PP

胶粘适性：

对冷胶和热熔胶具有一般胶粘适性。

建议先作试验，因为加工条件差异很大。

比重： 约 1.03 kg/l

固含量： 约 48 %（视供货粘度而异）

注意事项：

使用前搅匀！

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、220 400、220 450 清洗。

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题，使用前应进行材料的匹配测试。

储运条件： 防冻和防 35°C 以上高温，防止阳光直射，防止辐射！

包装：

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。